



GTEX SELADOR ACRÍLICO PREMIUM

Descrição: Gtex Selador Acrílico Premium é um selador acrílico pigmentado de cor branca, utilizado como fundo, promovendo o enchimento de poros das superfícies melhorando o rendimento e cobertura dos produtos de acabamento. Indicado para selar superfícies porosas externas e internas novas curadas 30 dias, de reboco novo, concreto e blocos.

Obs.: Devido ao seu alto poder de enchimento não recomendamos a aplicação deste produto em superfícies com massa acrílica, corrida ou repinturas pois pode prejudicar a aderência e o aspecto final da pintura.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco

Viscosidade: 87 - 101 KU

Peso Específico: 1,14 - 1,45

Ponto de Fulgor: >100° C

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5

Informações Técnicas:

Composição: Emulsão estireno acrílica modificada, cargas minerais inertes, biocidas, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L – 15L - 3,6L

Rendimentos:

Reboco:

Lata 18L - até 120m² / demão –

Lata e Balde 15L - até 100m² / demão

Galão 3,6L - até 24m² / demão

Bloco:

Lata 18L - até 80m² / demão

Lata e Balde 15L - até 67m² / demão.

Galão 3,6L – até 16m² / demão

Aplicação:

Rolo de lã de, pincéis e airless.

Secagem toque: 30min.

Final: 4h

Diluição:

Diluir com água limpa de 10% a 20%. Para Airless diluir em até 30% com água limpa.

Demãos:

Uma demão é recomendada para atingir a cobertura adequada, porém o tipo e o estado da superfície pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.



Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Após a aplicação do Selador Acrílico Premium Gtex, evite deixar a superfície exposta mais do que uma semana sem a tinta de acabamento final.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco e concreto novo: aguardar secagem no mínimo 30 dias e aplicar direto.

Reboco fraco / concreto novo/ fibrocimento: Aplicar Gtex Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies com umidade: Identificar a causa e corrigir de maneira adequada.

Imperfeições rasas: Corrigir com Gtex Massa Corrida para interior (**áreas não molháveis**) ou Gtex Massa Acrílica para exterior, lixar para nivelar e aplicar Gtex Fundo Preparador de Paredes.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco (cimento/areia) e aguardar secagem (cura) por 30 dias.

Superfícies com cera e manchas gordurosas: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar bem e aguardar a secagem.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água na proporção de 1/1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar a secagem.

CUIDADOS

Após a aplicação do Gtex Selador Acrílico Premium, em superfícies externas evite deixar a superfície exposta mais do que 1 semana sem a tinta de acabamento final .

Evite aplicar em dias chuvosos, procure usá-lo em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante aplicação e secagem. Utilizar máscara protetora, luvas, óculos de segurança durante lixamento e aplicação.

A performance e o desempenho dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais.

Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. É obrigatório o uso do selador GTEX. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do GTEX Tintas.

Maiores informações

Entre em contato com nosso departamento técnico: suporte@gtextintas.com.br